

## DISCUSS EP SERİSİ

### EP Katıklı Yüksek Performanslı Dişli Yağları

#### ÜRÜN TANIMI

- Discuss EP Serisi, orta seviyede basınç veya yükün uygulandığı manuel şanzımanlarda veya transaklarda kullanılmak üzere yüksek basınç (EP) dahil kaliteli bir katık sistemi ile birlikte geleneksel veya sentetik baz yağlarla üretilen yüksek performanslı mineral bazlı veya sentetik dişli yağlarıdır.

#### GETİRİLERİ

- Şanzımanlar veya dişli kutularında kullanılan yaygın sızdırmazlık malzemelerinin tümü ile uyumludur.
- Aşırı basınç veya yüksek yüklere karşı dişlileri etkin korur.
- Paslanmaya ve tortu oluşumuna karşı dirençlidir.
- Köpük oluşumunu engeller.

#### ŞARTNAMESLER

- API GL-4

# Teknik Bilgi Formu

## TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: Sentetik SAE 75W-80, SAE 75W-90

Mineral SAE 80, SAE 80W-90, SAE 90 ve SAE 140

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler					
			SAE 75W-80	SAE 80	SAE 80W-90	SAE 75W-90	SAE 90	SAE 140
Yoğunluk, 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,8395	0,8983	0,8932	0,8456	0,8937	0,8935
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	43,76	93,31	165,5	83,53	173,3,7	365,5
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	8,416	10,27	16,56	14,86	15,96	29,07
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	172	90	105	188	94	110
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-42	-24	-27	-42	-15	-9
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	210	220	210	210	230	240

## DİĞER BİLGİLER

### Ambalajları

- 1 L
- 3 L
- 16 L
- 20 L
- 200 L

### Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60° C'nin altında saklanmalıdır.

### Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki "ÜRÜNLER & HİZMETLER" sayfasındaki "Güvenlik Bilgi Formu" nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

## ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

[www.alpetmadeniyaglari.com](http://www.alpetmadeniyaglari.com)

[info@alpetlubricants.com](mailto:info@alpetlubricants.com)